

FICHE BENOR
GRAVILLON CONCASSÉ CALCAIRE
6,3/20 Cb II f1,5 NG lavé



411 BENOR 4143

Code d'identification du produit : **CL 140**
 Identification de la FICHE BENOR : **CL140-FB25-1.1**
 Date d'émission : **01-01-2025**
 Valable jusqu'au : **30-06-2025**
 Moyenne - période du : **01-07-2024** au **31-12-2024**

Granulométrie : **NBN EN 933-1**

Tamis	Moyenne	Passants (%) aux tamis sur lesquels le producteur s'engage	
		min.	max.
40	100	100	100
28	100	98	100
20	91	90	99
14	37	25	55
6,3	1	0	15
3,15	1	0	5
0,063	0,2	0,0	1,5

Catégorie EN * :

EN 12620	6,3/20 G _C 90/15 - G _T 15
EN 13043	6,3/20 G _C 85/20 - G _{20/15}
EN 13242	6,3/20 G _C 80/20 - G _T 20/15

Autres caractéristiques :

Caractéristique	Norme essai	Moyenne	PTV 411
Teneur en fines *	EN 933-1	0,2	f1,5
Coefficient d'aplatissement *	EN 933-3	12	II
Coefficient LA ^{1*}	EN 1097-2	18	Cb
Coefficient M _{DE} ^{1*}	EN 1097-1	19	
LA + M _{DE}	PTV 411 §5.1.1	37	
Masse Volumique Réelle ^{1*}	EN 1097-6 §8	2.690 Kg/m ³	2.700 +/- 70 kg/m ³
Absorption d'eau ^{1*}	EN 1097-6 §8	0,3%	0,5 % +/- 0,3 %
Teneur en matières humiques *	EN 1744-1 §15.1	/	Négatif Dispense de l'essai ²
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	/	< 0,5 % Dispense de l'essai ²
Sensibilité au gel-dégel	PTV 411 §5.3	NG (WA ₂₄ ≤ 1,0 %)	

¹ Détermination sur le 10/14

* Déclaration reprise sur la DdP

² Dérégation aux prescriptions du §4.1.3 « Fréquence des essais » du TRA 411/P + Annexe A : CC306-BE-GT-02

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique.
 La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.